



# CLOU BANGKİRAİ YAĞI

## Üç Fonksiyonlu Yağ: Koruma, Bakım ve Renk Tazeleme



1 Lt tek kat yaklaşık  
20 m<sup>2</sup> alan yapar.



Dış Mekan için



Çocuk oyuncakları  
için uygundur



12 saat sonra tekrar  
uygulama yapılabilir



Işığa Dayanıklı  
UV Korunmalı



Biyosit  
İçermez

### Özellikleri:

Şeffaf, hızlı kuruyan, dış hava koşullarına dayanıklı bangkirai yağı. Ahşabın derinliklerine nüfuz ederek, ahşabın harelerini vurgulayan, su itici özellik katarak direnci artıran, nem dengeleyici etkisi sayesinde kuru olmayı önleyen ve çatlamayı azaltan, açık gözenekli, nefes alabilen ipek parlak bir yüzey koruması sağlar. Ahşabı UV ışınlarına karşı korur.

### Kullanım Alanları:

Bangkirai ve köknar ağacından ahşap decklerin ve teras zeminlerinin empenye ve tazelenmesi için kullanılır. Ayrıca sedir, iroko, maun, belinga veya tik gibi değerli ahşaplardan yapılmış bahçe mobilyaları için de uygundur.

### Malzemeler:

Özel kaynatılmış kuruyan yağlar, kobalt içermeyen pigment kurutucular, UV emici ve bütanon oksim.

### Teknik Veri:

20 °C'deki yoğunluk: yaklaşık 0,848 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)  
Viskozite: Yaklaşık 18 s DIN 4mm kap içinde (DIN 53211)

### Renkler:

Şeffaf

### Ambalaj Şekli:

750 ml, 2,5 lt, 5 lt, 15 lt.

### Depolama:

Kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Orjinal ambalajında en az 5 yıl raf ömrü vardır. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın.

### Bertaraf:

Sadece boş ambalajları geri dönüşüme verin. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine verin. (ATIK KODU-Nr.08 01 11)

### Su Tehlike Sınıfı:

WGK 2 (Su için tehlikeli)

### Uyarılar:

Çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayınız. İşleme ve kurutma sırasında ortamı havalandırınız. İyi havalandırılmış mekanlarda kullanın. Uygun koruyucu kıyafet giyin. Göz ile temas halinde derhal bol su ile yıkayınız. Tekrarlanan temas kuru ve çatlak cilde yol açabilir. Buharları uyku hali ve baş dönmesine yol açabilir. Ateş kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmeyin. Kanalizasyona dökmeyin. Yanlışlıkla içildiğinde derhal doktora başvurun ve ambalaj veya etiketi gösterin. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

## İŞLEME

### Ön Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru, kir, wax ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeyi 180-220 kum zımpara ile zımparalayın ve temizleyin. Alt tabakanın rengini ve uyumluluğunu kontrol edin. Kirli ve grileşmiş alanları CLOU Tik Temizleyici ile temizleyin.

### İşleme:

(Objenin ısısı > 15 °C, ahşabın nemi %8-12)  
Kullanımdan önce iyice çalkalayın. 12 °C altında kullanmayın. Bangkirai yağını inceltmeden bir fırça veya temiz pamuklu bir bez ile 1-2 kere ince ve eşit şekilde su yönünde sürün ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Yüzeyde yapışkan yerler oluşmaması için emilmeyen fazla yağ bir bez ile alın. İyice havalandırıp yaklaşık 12 saat kurumaya bırakın. İkinci katı sürün ve 15-20 dakika sonra tekrar fazlasını alın.

### Tüketim:

1 Litre tek kat yaklaşık 20 m<sup>2</sup> alan yapar.

### Kuruma Süresi:

(20 °C ve %50 göreceli hava nemi)  
12 saat sonra kurur. Yeniden uygulama için tercihen bir gece kuruması beklenebilir. Yaklaşık 1 hafta sonra üzerine eşya yüklenebilir.

### Aletlerin Temizliği:

Kullanımdan hemen sonra aletleri CLOU Genel Boya Sökücü veya CLOU EV Tiner ile temizleyebilirsiniz.

### Özel Notlar:

Yağ ile kullanılan bezlerin kendi kendine yanma tehlikesi vardır. Bu nedenle kullanımdan sonra bezi suya basınız ve açık halde dışarıda kurutunuz. Ürünün kendisi yanıcı değildir, kendi kendine tutuşmaz.