



# CLOU BOT VE YAT VERNİĞİ

Yatlardaki ahşaplar için özel vernik  
Spor tekneler veya dış mekan ahşaplar için



1 Lt tek kat yaklaşık  
10 m<sup>2</sup> alan yapar.



Dış mekan için



14 saat sonra tekrar  
uygulama yapılabilir.

## Özellikleri:

Son derece pürüzsüz kaplamalar için şeffaf, yüksek parlak özel vernik. CLOU Bot ve Yat Verniği uygulanmış yüzeyler deniz suyuna, hava koşullarına, aşınmaya karşı dayanıklıdır ve parlaklığı kalıcıdır. Alkol ve ev temizlik malzemelerine karşı da dayanıklıdır. Bot ve yat verniği VOC direktifine tabi değildir (2004/42/AT).

## Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanda, yatlar, spor ve boş zaman tekneleri, ahşap ve ahşap malzemeleri verniklemek ve yenilemek için kullanılabilir. Kullanımın yoğun olduğu bahçe mobilyaları ve tahıl mühürlemede de kullanılır.

## İçeriği (VdL-RL 01'e göre):

Alkid reçine, hidrokarbonlar, katkı maddeleri, kobalt içermeyen kurutucular

## Teknik Veri:

20 °C'de Yoğunluk: yaklaşık 0.931 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)

Viskozite: DIN 6 mm bardağa 80 - 90 s

Tiner: CLOU EV-Tiner

## Parlaklık Derecesi:

Yüksek Parlak

## Depolama:

Kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın.

## Bertaraf:

Boş ambalajları geri dönüşüme verin. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine verin. (ATIK KODU-Nr.08 01 11).

## Su Tehlike Sınıfı:

WGK 2 (Su için tehlikeli)

## Uyarılar:

Ayrıca düşük emisyonlu boya/vernikler işlenirken de her zaman koruyucu önlemlerin alınması gerekir. Çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayın. Uygun koruyucu giysi giyin. Zımparalama yaparken P2 toz filtresi kullanın. İşleme ve kurutma sırasında iyi havalandırma sağlayın. Göz veya cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın. Yer altı suları, sular veya kanalizasyona dökülmesine izin vermeyin.

## İŐLEME

### Ön Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru olması kir, yağ, wax ve silikondan arındırılmış olması gerekmektedir. Tadilat işlerinde yüzeyi dikkatlice temizleyin, 240 kum zımpara ile zımparalayın ve tozdan arındırın. Gevşek boya veya vernikleri tamamen sökün. Ham ahşap yüzeyleri 150-180 kumlu zımpara ile zımpara yapın.

### İşleme:

(Objenin ısısı > 15 °C, ahşabın nemi 8-12 %)

Kullanımdan önce iyice çalkalayın. Daha hızlı bir kuruma sağlamak için doğrudan güneş ışığı altında çalışmayın. Fırça veya rulo ile çok kalın sürmeyin. Baş kısımları (kesim ve baş kısımları) lifler iyice doyuncaya kadar sürün.

### Yeni Boyama:

Astar: Zeminin emiciliğine göre Bot ve Yat verniđini %20-40 CLOU EV-Tiner ile inceltin ve ahşap yüzeye uygulayın.

Ara Kat: Kuruduktan sonra 240 kumlu zımpara ile hafif zımpara yapın, temizleyin, Bot ve Yat verniđini %10-20 CLOU EV-Tiner ile inceltin ve 1 kat sürün.

Son kat: Üç kata kadar inceltmeden sürün. Tüm katlar arası en az 14 saat kurumaya bırakın ve her defa 240 kumlu zımpara ile zımparalayın ve temizleyin.

### Tadilat:

Astar ve ara kat aynı yeni boyamada olduđu gibi. Eğer eski vernik hala bozulmamış ise sadece son kat yeterlidir.

### Tüketim:

Ahşabın emiciliğine göre 1 litre tek kat yaklaşık 10 m<sup>2</sup> alan yapar.

### Kuruma Süresi:

(20 °C ve %50 göreceli hava nemi)  
Vernik sürülen ahşap yüzeye 3-4 saat sonra dokunulabilir ve 14 saat sonra tekrar işlenebilir. Tamamen yüklenme en az 14 gün sonra. İşleme ve kuruma esnasında iyi havalanmasını sağlayın (yüzeyleri kapatmayın) ve nemden koruyun.

### Aletlerin Temizliđi:

İşlemden hemen sonra kullanılan aletleri CLOU Genel Boya Sökücü Jel ile veya CLOU EV Tiner ile temizleyin. Temizleme artıklarını uygun şekilde bertaraf edin.

### Özel Talimatlar:

İşleme ve kuruma esnasında vernik, malzeme ve çevrenin sıcaklığı 15 °C nin altında olmamalıdır.

Uygun dayanıklılığı sağlamak için yeterli kalınlığı sağlayın. Mükemmel dayanıklılık sağlamak için katlar arası yeterli kuruma süresi bırakın.

**Yağlanmış bezlerin kendi kendine yanma özelliđi vardır. Bu yüzden su ile ıslatıp açarak dışarıda kurutun. Ürünün kendisi yanıcı deđildir.**