



AQUA COMBI-CLOU L17

Renkli Ahşap Verniği

İç mekan ham ahşaplarda dekoratif ve koruyucu yüzeyler oluşturmak için



1 Lt tek kat yaklaşık 12 m² alan yapar.



Çocuk Oyuncağı için uygundur.



İç Mekan İçin



2-3 saat sonra tekrar uygulama yapılabilir



Işığa Dayanıklı

Özellikleri:

İpek mat ahşap koruyucu (akrilat dispersiyonu). Hızlı kurur, dayanıklı, hafif ve yarı örtücü, renkli ve su bazlı bir verniktir. Uygulanan yüzeylerin temizlenmesi kolaydır, alkol ve suya karşı dayanıklıdır. DIN EN 71, BÖLÜM 3 (Oyuncak için uygundur) DIN 53160 (Salya ve tere karşı dayanıklıdır) DIN 68861-1C (Kimyasal dayanıklılığı) sertifikalarına sahiptir.

Kullanım Alanları:

İç mekan ahşaplar: ahşap paneller, panolar, kapılar, pencereler, çocuk mobilyaları ve oyuncacı için uygundur. Yarı örtücü olduğundan ahşap damarları görünür kalır.

Malzemeler:

Akrilat dispersiyonu, çeşitli pigmentler, su, glikol, izotiyazon bazlı katkı koruyucuları, VOC içeriği, AB direktifine uygundur (2004/42/EC). Ürünün AB sınırı (Kat.A/e): 130 g/l (2010). Bu ürün 50 g/l VOC içerir.

Renkler:

kırmızı*, sarı*, yeşil*, mavi*, akçaağaç*, taş gri*, güvercin mavi*, siyah, maun, koyu kahve, çam sarısı, orta meşe, kahve maun, kestane kahve, pelesenk, şeffaf, beyaz, kayın

*: Sadece 375 ml'de mevcuttur.

Ambalaj:

375 ml ve 750 ml

Teknik Veri:

20 °C'de yoğunluk: yaklaşık 1,05 g/cm³ (DIN ISO 2811)
Viskozite: Damlamaz
20 °C'de pH: 8.0

Depolama:

Kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Orjinal ambalajında en az 2 yıl raf ömrü vardır. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın.

Bertaraf:

Boş ambalajları geri dönüşüme veriniz. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine veriniz. (ATIK KODU-Nr.08 01 11)

Su Tehlike Sınıfı:

WGK 1 (Su için hafif tehlikeli)

Uyarılar:

Çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayınız. İşleme ve kurutma sırasında ortamı havalandırınız. Göz ile temas halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona dökmeyiniz.

İŞLEME

Ön Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru, kir, wax ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeyi 180-220 kum zımpara ile zımparalayın ve temizleyin.

İşleme:

(Objenin ısısı > 15 °C, ahşabın nemi 8-12 %)
Kullanımdan önce iyice çalkalayın veya karıştırın.
8 °C altında kullanmayın. Verniği yumuşak bir fırça ile eşit şekilde, tok değil, su yönünde sürünüz. 2-3 saat kuruduktan sonra ikinci katı uygulamadan önce yüzeyi 240 kum zımpara ile zımparalayın ve üzerindeki tozu temizleyin. Daha sonra Aqua Combi Clou Su Bazlı Renkli Ahşap Verniğini uygulayın.

Tüketim:

1 Litre tek kat yaklaşık 12 m² alan yapar.

Kuruma Süresi:

(20 °C ve %50 göreceli hava nemi)
20 dakika sonra toza karşı, 2-3 saat sonra zımparalamaya hazır, 10-12 saat sonra tamamen kurur.

Aletlerin Temizliği:

Kullanımdan hemen sonra aletleri su ile yıkayınız.

Özel Notlar:

Tüm renkler kendi aralarında karıştırarak yeni renkler elde edilebilir.

Kullanacağınız aletler temiz ve korozyona dayanıklı (metalsiz) olmalıdır.

İşleme ve kuruma süresi boyunca ahşap, vernik ve ortamın sıcaklığı 15 °C altında olmamalıdır (Kabarma riski).

Ahşabın nemi %8-12 olmalıdır.